บริษัท เคพีดี บิสซิเนส จำกัด
KPD Business Co.,Ltd.

KPD Business Co., Ltd. 62/259 Soi. Prasertmanukit 27 Prasertmanukit Rd. Jorakaebua Lat-Proao Bangkok 10230
Tel +66914646596, +66892045535, +6621506628 Fax +6621506627 Email : KPDBIZ14@GMAIL.COM

Technical Data Sheet

ข้อมูลทางวิชาการ – สีรองพื้นปูนใหม่ เกรด Super Shield

คุณสมบัติ	**สีรองพื้นปูนใหม่** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ หรือยิปซัม ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและผ่านการบ่มตัวได้ที่ ผลิตขึ้นจากอะคริลิกชนิดพิเศษที่มีความต้านทานต่อด่าง (Alkali Resistance) และความชื้นสูงทำหน้าที่เป็นชั้นประสานระหว่างพื้นผิวปูนกับสีทับหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีในปูนทำลายฟิล์มสีทับหน้า ช่วยเพิ่มยึดเกาะ และลดการดูดซึมของพื้นผิวได้ดี
ปริมาณสีที่ใช้ทา/ตร.ม.	35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน /เที่ยว
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี
การผสมใช้งาน	น้ำสะอาด 5 – 10%
ระยะเวลาการแห้ง	
- แห้งผิว	30 นาที
- แห้งทาทับได้	2 ชั่วโมง
ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	- ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือความชื้นในผนังน้อยกว่า 10% - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบไข - พื้นผิวที่แตกร้าว ต้องอุดโป๊วให้เรียบร้อย
พื้นผิวเก่า	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภพออกให้หมด - พื้นผิวที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วลงน้ำยาฆ่าเชื้อรา 1 เที่ยว - พื้นผิวที่แตกร้าว ต้องอุดโป๊วให้เรียบร้อย
ระบบการทาสี	
สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวใหม่	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวเก่า	- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
การทาสีทับหน้า	- ทาสีอะคลิลิคอิมัลชั่น 100% ชนิดกึ่งเงา 2 – 3 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีชั้นถัดไป
อายุการเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	- ควรเก็บในที่แห้ง ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน และเมื่อผสมน้ำแล้ว ต้องใช้ให้หมด - ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้ถูกแสงโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี

บริษัท เคพีดี บิสซิเนส จำกัด
KPD Business Co.,Ltd.

KPD Business Co., Ltd. 62/259 Soi. Prasertmanukit 27 Prasertmanukit Rd. Jorakaebua Lat-Proao Bangkok 10230

Tel +66914646596, +66892045535, +6621506628 Fax +6621506627 Email : KPDBIZ14@GMAIL.COM

Technical Data Sheet

ข้อมูลทางวิชาการ – สีรองพื้นปูนใหม่

ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	สีอะคลิลิคอิมัลชั่น 100%
เฉดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน (Matt / Sheen)
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	50 – 55%
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 – 40%
จุดวาบไฟ	N/A
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 – 110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35 – 40 ไมครอน
การคลอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 – 35 ตารางเมตร / แกลลอน /เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งทาทับสมบูรณ์	7 วัน
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	- ห้ามสูดดมไอระเหย หรือละอองสี และเก็บให้พ้นมือเด็ก - ควรทำงานสี ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และเลี่ยงมิให้สีสัมผัสผิวหนัง - ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที - ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์

วันที่ 07/09/2569